

■特長

- ・耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく、温度変化や雨、露などの自然条件の変化に対応する強靱な塗膜性能を持ちます。
- ・長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。
- ・美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
- ・塗料は水性のため、環境に配慮しています。

■被塗物素材

- ・住宅用化粧スレート（新屋根材）、スレート瓦、セメント瓦（ロック水性プロテクトルーフ シーラーまたはサフを使用）
注）陶器瓦、金属製屋根には使用できませんが、乾式コンクリート瓦（モニエル瓦、スカンジア瓦など）の場合は最寄りの営業所へ、お問い合わせください。
- ・アスファルトシングル材には、必ず下塗り塗料としてロック水性プロテクトルーフ サフを塗装してください。
ただし砂が著しくはがれたり、反りを起こしたりして劣化が進んでいる場合は、塗装に適しません。

■製品要綱

種類・色	常備色（14色）	
主な用途	戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場・倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え	
容量	15kg	
配合比	—	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.15~0.18	
標準塗布面積(m ² /15kg・回)	80~100	
希釈剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~15
	エアレス	5~15
標準塗装回数	2	
可使時間(23℃)	—	
指触乾燥時間(23℃)	20分	
塗り重ね可能時間(23℃)	2時間以上	
光沢	つや有り（一部つや消し）	
特化則該当物質	該当物質なし	
有機溶剤表示	—	
消防法による危険物区分	水性の非危険物	
材工価格（2023年12月現在）	¥2,300.-/m ² （当該製品のみ・300m ² 以上）	

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また温度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・吸い込みの多い面などを塗る場合は、ロック水性プロテクトルーフ シーラーを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
- ・新屋根材などで軽度の不陸がある場合は、下地調整材としてロック水性プロテクトルーフ サフを使用してください。
- ・アスファルトシングル材の標準塗付量は、0.2~0.3(kg/m²・回)です。
- ・素地が濡れている時は塗装を避け、乾いてから塗ってください。また直射日光などで極端に熱くなっている時は、少し冷やしてから塗してください。
- ・乾燥過程で霜、夜露などの影響を受ける時間帯や、昼と夜の温度差が大きい時期は、時間を考慮して塗装を行ってください。
- ・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2023 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2023.12