



ハイロック ハジキ止め

2液ウレタン樹脂塗料用ハジキ止め添加剤

商品概要・用途

ハイロック ハジキ止めは、脱脂や素地調整で除去しきれないシリコン、油分、ワックスなどの残分による塗装ハジキ現象や雰囲気ハジキ現象を緩和、抑制するための添加剤です。あくまで応急処置や予防処置として使用する添加剤ですので注意事項に留意してご使用ください。

品目コード(品番・缶種)・品名・容量 / 商品外観

073-0009-68 ハイロック ハジキ止め

300g



特長

- ・079L ロックエースおよび、073L ハイロックDX、ハイロックECO、ハイロックECOシャネツの塗装ハジキ現象や雰囲気ハジキ現象を緩和、抑制します。

配合可能塗料



079L、073L(ハイロックDX:8000番級、ハイロックECO/ハイロックECO シャネツ:5000番級)

※ 088L パナロックには使用できません。

ハジキ止めの効果が得られず、仕上り外観品質低下の可能性があります。

※ ハイロックECO/ハイロックECO シャネツ:5000番級に使用される場合には、非環境配慮型塗料になります。

注意事項



- ・ハジキ止めの添加量は主剤、硬化剤、シンナーを配合した塗料に対して0.5%以下を厳守してください。(重量比率)
- ・ハジキ止めの添加に際しては少量より段階的に増やして調整することをお奨め致します。多量に添加した場合は次のトラブルの原因となります。
 1. ゆず肌や光沢低下などの仕上り外観品質の低下
 2. メタリックカラーの配向性の変化
 3. 2トーン、3トーン、クリヤーコート時の層間剥離や塗膜ハジキ
- ・ハジキ止めはすべてのハジキ現象に効果を発揮するものではありません。ハジキ現象がみられた場合には、脱脂、コンプレッサー、トランスフォーマー、作業環境等の状態をよく確認し、ハジキの原因を特定した上で適切な処置を施してください。

保管条件 / 貯蔵安定期間



5～40℃

3年間 (未開封時)

保護具/安全衛生



- ・適切な安全保護具を着装してください。
- ・詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

ハイロック ハジキ止め

For Professional Use Only

使用方法




配合可能塗料 (主剤、硬化剤、シンナー配合済み塗料)	
073-5***	ハイロックECO 各色
073-8***	ハイロックDX 各色
079-0***	ロックエース 各色

:

073-0009 ハイロック ハジキ止め
添加率

0~0.5% ※3




配合可能塗料 主剤 各種
 配合可能塗料 硬化剤 各種
 配合可能塗料 希釈シンナー 各種
073-0009 ハイロック ハジキ止め

※1 硬化剤の配合率は、各主剤のTDSを参照してください。

※2 標準希釈率は、各主剤のTDSを参照してください。

※3 上記、073-0009 ハイロックハジキ止めの添加量は0.5%以下を厳守し、段階的に添加量を増やして調整してください。


073L ハイロックECO 1CS [073-5204 ホワイト使用]



073-5*** ハイロックECO 各色(ソリッドカラー)
 073-5*** ハイロックECO 硬化剤 各種
 016-F77* エコマルチシンナー 各種
073-0009 ハイロック ハジキ止め

※シンナー種、希釈率は参考にしてください。


073L ハイロックDX 1CS [073-8204 ホワイト使用]



073-8*** ハイロックDX 各色(ソリッドカラー)
 073-8110 / 8140 ハイロックDX 硬化剤 / 硬化剤(速乾型)
 016-27** ハイロックシンナー 各種
073-0009 ハイロック ハジキ止め

※シンナー種、希釈率は参考にしてください。

079L ロックエース 1CS [079-0204 ホワイト使用]



079-0*** ロックエース 各色(ソリッドカラー)
 079-0110 ロックエース 硬化剤
 016-079* ロックエースシンナー 各種
073-0009 ハイロック ハジキ止め

※シンナー種、希釈率は参考にしてください。

■Copyright © 2023 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。

本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。

実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。

本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。