

## 下地調整材

下地調整、シーラー、  
パターン付けの一人三役！  
**下地調整材**  
(水性・ツヤなし)  
(非セメント系エマルジョン下地塗料)



色名	ホワイート
品名	下地調整材
品番	H32-2105
9kg	●
4kg	●

容量	シーラーとして		目止め・模様付けとして	
	面積 (㎡)	タタミ (枚)	面積 (㎡)	タタミ (枚)
9kg	11~18	7~11	6~9	3.7~5.5
4kg	5~8	3~5	2.5~4	1.5~2.5

### 特長

- 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。
- 附着性にすぐれたシーラー兼用タイプのため、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装できます。
- 塗膜は微弾性のため、ヘアークラックにもよく追従します。
- セメント不要のタイプのため、取扱いも容易です。

用途：〔新 設〕ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。

〔塗替え〕リシン、吹付タイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。

うすめ液：水(下塗りシーラーとして2~5%、目止め・模様付けの場合0~2%)

上塗りできる時間：夏期2時間以上 冬期8時間以上

(ツヤなし塗料は上塗りに不適です。)

(油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は、下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください。)

### 注意

- この塗料は下塗り材につき、必ず上塗り塗料(水性多目的塗料、油性ウレタン建物用)を塗装してください。
- ツヤなし塗料は上塗りに適しません。
- 水希釈は5%以内とし、一度に極端な厚塗りはさけてください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物