

サビ止め塗料

鉄部・トタン（亜鉛メッキ鋼板）サビ止め用

抜群のサビ止め効果で
プロ級の仕上がりを実現

強力サビ止め

（油性・ツヤなし）

（変性エポキシサビ止め塗料）



色名	あかさび	グレー	ホワイト
品名	強力サビ止め	強力サビ止め	強力サビ止め
品番	H61-1630	H61-1631	H61-1632
7ℓ	●	●	●
3ℓ	●	●	●
1.6ℓ	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●
1/5ℓ	●	●	●

特長

- 特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。
- 鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
- 速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。

用途：金属部のサビ止め用。

（鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど）

うすめ液：ペイントうすめ液（5～10％）

乾燥時間：約1時間（20℃）

上塗りできる時間：4時間以上7日以内（20℃）

（水性塗料は上塗りに使用できません。）

容量と塗り面積（1回塗りの場合）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
7ℓ	66～77	41～48
3ℓ	28～33	17～20
1.6ℓ	15～18	9～11
0.7ℓ	6.6～7.7	4～4.8
1/5ℓ	1.9～2.2	1.2～1.4

注意

- 古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
- 湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。
- 塗装用具の洗浄はラッカーうすめ液で洗ってください。

消防法分類：第二石油類