

# 屋根・トタン用塗料

## トタン用

耐候性にすぐれたトタン用途のスタンダード

**トタン用**  
(油性・ツヤあり)  
(合成樹脂系)



### 特長

- トタン屋根、亜鉛メッキ鋼材の腐食を防ぎます。
- トタン表面を保護し美しく耐久性にすぐれた塗膜を形成します。
- 鉛・クロム化合物を配合せず、環境にやさしい塗料です。
- 塗り替え用に適しています。

用途：トタン屋根、カラートタン、亜鉛メッキ鋼材、鉄部。

(注)・コンクリート系の素材には塗装できません。

うすめ液：ペイントうすめ液(5~10%)

乾燥時間：夏期6~8時間 冬期18~24時間  
塗り重ねできる時間：20時間以上(20℃)

色名	シルバー	ねずみいろ	あかさび	チョコレート	ココアブラウン
品名	トタン用	トタン用	トタン用	トタン用	トタン用
品番	H69-1050	H69-1064	H69-1065	H69-1057	H69-1056
7ℓ	●	●	●	●	●
3ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	—	●	●	●	●
	そらいろ	ナイスブルー	エバークリーン		
	トタン用	トタン用	トタン用		
	H69-1053	H69-1051	H69-1062		
7ℓ	●	●	●		
3ℓ	●	●	●		
0.7ℓ	●	●	●		

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m <sup>2</sup> )	タタミ(枚)
7ℓ	90~110	55~67
3ℓ	39~47	24~29
0.7ℓ	9~11	5.5~6.7

### 注意

- 下塗りとしてエポキシ系の「強力サビ止め」を必ず塗装してください。新しいトタン板の場合、3~4ヶ月屋外に放置後「強力サビ止め」を塗装するとさらに効果的です。
- 足の踏み場を確保しながら塗り進み、最後に降り口を塗るようしてください。
- 乾かないうちに雨、露、雪などが当たると仕上がりが悪くなったり、乾かなくなったりしますので、塗装する時は天候に注意してください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- コンクリート系の素材には塗装できません。

消防法分類：非危険物(指定可燃物)〔ただしシルバーは第二石油類〕