

ウイルス バリア

# 抗ウイルス・抗菌 室内かべ用塗料

低VOC

消臭性  
(吸着・除去)

ホルム  
アルデヒド  
(吸着・分解)



しろ

クリーム

アイボリー

ホワイト  
シャドー

ライト  
グリーン

ライト  
グレー

※色見本はPCやプリンタの環境により、実際の色と異なる場合があります。



ロックペイント



# ウイルス バリア 抗ウイルス・抗菌 室内かべ用塗料



## 特徴

- 光触媒と抗ウイルス剤のW(ダブル)効果でウイルスを減少させる機能があります。
- 光触媒と抗菌剤のW(ダブル)効果で菌を減少させる機能があります。
- ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。
- 室内環境汚染物質とされるVOC(揮発性有機化合物)が少ないため、居住中の室内に安心して塗装できます。
- 汚染物質やいやな臭いを吸着・除去する機能があります。
- 隠ぺい性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。

## 用途


- 室内環境
- においの気になる室内の壁
- 天井

コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等

※床面には塗れません。  
※ユニットバス等樹脂製品、ホーロー、金属には使用できません。

## 塗り方

**1**  
下地調整



はがれかけている古い塗膜や、汚れを、皮スキ、サンドペーパーなどを使用して取り除きます。

**2**  
マスキング




塗料がついて困る所は、マスキングテープや新聞紙でおおっておきます。

**3**  
かべの補修



穴やヒビ割れは、屋内壁は「水性穴ウメ用パテ」で屋外壁は「セメントフィラー」で補修しておきます。(水のかかる所には水性パテは使用できません。)

**4**  
塗装



隅やきわなど、塗りにくい所を先に小バケで塗り、広い所はローラーバケを使うのが便利です。

標準塗り面積  
(1回塗りの場合)

**5~6.3m<sup>2</sup>**  
(タタミ約3~3.8枚)

うすめ液・  
ハケ洗い

**水**

**0~5%**  
うすめてください

乾燥  
時間

夏：1~2時間  
冬：4~6時間

塗り重ねは2時間以上(20℃の場合)で可能

注意事項をよく読んでから使用して下さい。すべてのウイルスや菌に対しての効果を保証するものではありません。

## 使用方法

- 塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等をとって下さい。
- 使用するときは、容器のふたに手をそえて開け、塗料を底から十分にかきまぜて下さい。
- 塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少しうすめて下さい。
- 使用後の塗装用具は水で洗って下さい。
- 5℃以下のときは塗らないで下さい。
- 乾くまでは雨や水がかからないようにして下さい。なお、耐水性が発揮されるまでの乾燥時間は、20℃で約2時間、10℃で約6時間、5℃で約16時間です。(湿度が高い場合や風通しが悪い場合は更に遅くなります。)
- 気温が5℃以上の場合でも、塗装する素材が5℃以下に冷え切っている場合や、5℃以下に低下する恐れのある場合、素材表面に水滴がついたり、表面が湿気を含んでいる場合は塗装できません。
- 塗料が5℃以下に冷えている場合は、10℃以上にしてから使用して下さい。
- 常時水のかかる場所および、暖房機などで熱のかかる場所への塗装は避けて下さい。
- 特殊表面処理をした内装ボードやかべ紙の中には、塗料が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認下さい。

## 取扱上の注意

- 子供の手の届かない所に保存し、誤飲、誤食をしないように注意して下さい。
- 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、その後も塗料のにおいがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。
- 取扱の際には、できるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じて手袋、マスク、めがね等を着用して下さい。
- 残った塗料は、ふたをし、直射日光や0℃以下の場所を避けて保存して下さい。
- 容器は、中身を使いきってから廃棄して下さい。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- 塗り面積・乾燥時間は色、素材、塗り方、気象条件等により多少異なります。

## 救急措置

- 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、ただちにウエスで拭き取った後、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診察を受けて下さい。

## 家庭用塗料お客様相談窓口

TEL. (06) 6473-1650

受付時間 9時~17時(土・日・祝を除く)



スマートフォン等で読み取っていただく  
ロックペイント(株)のHPをご覧ください。  
<https://www.rockpaint.co.jp>

## ロックペイント 株式会社

東京営業部 / 〒136-0076 / 東京都江東区南砂2丁目37番2号 ☎(03)3640-6000 FAX (03)3640-9000  
大阪営業部 / 〒555-0033 / 大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号 ☎(06)6473-1650 FAX (06)6473-1000  
札幌営業部 / 〒003-0011 / 札幌市白石区中央一条4丁目3番48号 ☎(011)812-2761 FAX (011)812-9304  
仙台営業部 / 〒983-0044 / 仙台市宮城野区宮千代2丁目3番11号渡正ビル201号室 ☎(022)349-8677 FAX (022)283-3255  
西関東営業部 / 〒252-0131 / 神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目15番16号 ☎(042)700-3111 FAX (042)700-3112  
名古屋営業部 / 〒454-0059 / 名古屋市中川区福川町1丁目1番地 ☎(052)351-6500 FAX (052)361-7433  
岡山営業部 / 〒701-1134 / 岡山市北区三和1000番34 ☎(086)294-1201 FAX (086)294-6966  
福岡営業部 / 〒811-0119 / 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3丁目2番1号 ☎(092)962-0661 FAX (092)963-1241

URL: <https://www.rockpaint.co.jp>

●本カタログの内容については、予告無しに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。また記載内容について、法律で認められる範囲を超えての転載・複製を禁止します。